

ASTEC[®]
· P A I N T S ·



エポプレミアム シーラープライマー **JY**

弱溶剤形二液屋根外壁用変性エポキシ系下塗材

EPO PREMIUM SEALER PRIMER **JY**



フッ素・無機・光触媒塗膜の塗替えも可能な、含浸・密着性に優れた下塗材。

弱溶剤形二液屋根外壁用変性エポキシ系下塗材

エポプレミアムシーラープライマー **JY**

セメント瓦・モニエル瓦・カラーベスト・窯業系サイディング・
モルタル・ALC・コンクリート・各種旧塗膜



施工方法

- ①「エポプレミアムシーラープライマーJY」A液とB液を5:1(重量比)の比率で混合し、標準施工仕様に従って1~2回塗りで塗布する。
- ②各種上塗材を仕様に従って施工する。

試験結果

■JASS 18 M-201 弱溶剤系反応形成樹脂シーラー
『ポットライフ』『塗装作業性』『乾燥時間』『塗膜の外観』『耐水性』『耐アルカリ性』『上塗り適合性』『加熱残分』 全て合格

標準施工仕様

【セメント瓦・カラーベスト・窯業系サイディング・モルタル・ALC・コンクリートの標準施工仕様】

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗	エポプレミアムシーラープライマーJY A液	12.5 kg	5	-	0.13~0.25 kg/m ²	1~2	3時間以上7日以内	3時間以上7日以内	-	ローラー/エアレス
	エポプレミアムシーラープライマーJY B液	2.5 kg	1	-	-	-	-	-	-	-

【モニエル瓦の標準施工仕様】

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工間隔(25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗	エポプレミアムシーラープライマーJY A液	12.5 kg	5	-	0.20~0.34 kg/m ²	1~2	3時間以上7日以内	3時間以上7日以内	-	ローラー/エアレス
	エポプレミアムシーラープライマーJY B液	2.5 kg	1	-	-	-	-	-	-	-

下地調整

- 劣化し脆弱な部分等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。
- 劣化したシーリング材は全て撤去し、新規シーリング材で打ち替える。

施工上の注意

- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
 - 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
 - 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
 - 混合攪拌後、15~20分程度熟成してから使用してください。熟成が不十分ですと、特に冬場等に硬化不良が発生するおそれがあります。
 - ウールローラー施工の場合、塗回数が増えることがありますのでご注意ください。
 - エアレス施工の場合には塗装ロスが大きくなりますので、塗布量の上限值を目安にしてください。
 - 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
 - 溶剤系塗料では火災・中毒等のおそれがあるため、保管・取扱いには十分に注意してください。
- ※モニエル瓦への使用において、下塗り乾燥後の塗膜にテープを付着させ、剥がしたときにテープに着色スラリー層が付着する場合は、再度下塗りを塗布してください。

製品データ

荷姿	15kgセット (A液12.5kg、B液:2.5kg)
塗布量	0.13~0.25kg/m ² モニエル瓦の場合のみ: 0.20~0.34kg/m ²
希釈	不可
色	透明・白
可使時間	4時間以内(20℃)

ver.201912

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 株式会社アステックペイントジャパン

福岡本社/〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8
東京営業所/〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1-10F
大阪営業所/〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-5-3 B1
名古屋営業所/〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-13-19 3F
沖縄営業所/〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山2-1-6

astec-japan.co.jp