



バンノウEPOシーラー

水性形一液外壁用エポキシ系下塗材



BANNOU EPO SEALER



水性形一液外壁用エポキシ系下塗材

バンノウEPOシーラー

窯業系サイディング[仕上げ塗材{リシン・吹付タイル・スタッコ・
意匠性塗材(ジョリパット他)・石彫塗材(スキン他)}]・モルタル・
ALC・コンクリート・各種旧塗膜



施工
方法

- ① 「バンノウEPOシーラー」を0.10～0.20kg/m²で1～2回塗布する。
- ② 各種上塗材を仕様に従って施工する。

試験結果

■JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント及びシーラー

『容器の中での状態』『塗装作業性』『塗膜の外観』『乾燥時間』『低温安定性』『低温造膜性』『上塗り適合性』『耐水性』『耐アルカリ性』
全て合格

標準施工仕様

工程	製品名	荷姿	調合比	希釈	塗布量	塗回数	施工時間 (25℃)			塗装法
							工程内	工程間	最終養生	
下塗	バンノウ EPOシーラー	15kg	—	—	0.10～0.20kg/m ²	1～2	2時間以上	2時間以上	—	ローラー/ エアレス

下地調整

- 劣化し脆弱な部分及び錆等は、ディスクサンダー、スクレーパー等により除去する。
- 漏水箇所は予め水が浸入しないように処置し、汚れ、付着物、油脂類等を高圧洗浄、スクレーパーやシンナー等で除去する。
- 塗装する下地は、清浄かつ、十分に乾燥させる。
- 劣化したシーリング材は全て撤去し、新規シーリング材で打ち替える。

施工上の注意

- バンノウEPOシーラーを使用したローラーやバケツは十分に洗浄してください。
またバンノウEPOシーラーの空き缶に他の塗料を入れないでください。
成分が残っている場合、ゲル化する場合があります。
- 塗布量が不足した状態で放置すると、早期の剥離・色ムラ・退色の原因となります。
- 雨・強風・結露等の悪天候及びこれらが予想される場合には施工は避けてください。
- 5℃以下、湿度85%以上での施工は避けてください。
- 使用する前に塗料を十分に攪拌してください。
- ウルローラー施工の場合、塗回数が増えることがありますのでご注意ください。
- エアレス施工の場合には塗装ロスが大きくなりますので、塗布量の上限值を目安にしてください。
- 上記塗布量及び塗回数は下地の材質・状態等で増える場合があります。
- シーリング材目地に塗装した場合、動きに追従出来ずに塗膜がひび割れることがあります。

製品データ

荷 姿	15kg
塗布量	0.10～0.20kg/m ²
希 釈	不可
色	透明

ver.201902

製品については下記までお問い合わせください。



製造元 株式会社アステックペイントジャパン

福 岡 本 社 / 〒811-2233 福岡県糟屋郡志免町別府北4-2-8
東京営業所 / 〒102-0071 東京都千代田区富士見1-6-1-10F
大阪営業所 / 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-5-3 B1
名古屋営業所 / 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-13-19 3F
沖縄営業所 / 〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山2-1-6

astec-japan.co.jp